



ADLER Beton-Siegel

Vernice monocomponente idrosolubile per interni, come ad es.: pavimenti di cantine, scale, locali caldaie e vasche per oli combustibili. Resistenza agli oli combustibili garantita ai sensi DIN 53168. Per garage e pavimenti industriali si consiglia la pittura epossidica idrosolubile (ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung).

Colorabile con il sistema tintometrico ADLER Color4You.

Resa: ca. 6 – 8 m²/l / strato | 750 ml, 2,5 l, 10 l*

ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung

Pittura per calcestruzzo priva di solventi e idrosolubile a base poliammidica e resina epossidica per pavimenti soggetti a forti sollecitazioni, come: garage, magazzini e capannoni industriali. Elevata resistenza all'abrasione, resistente ai carburanti, agli oli minerali, agli oli combustibili, resistente a soluzioni alcaline, limitatamente resistente agli acidi.

Resa: ca. 4 – 5 m²/kg / strato

Rivestimento + catalizzatore

1 kg (660 ml + 330 ml)

4,5 kg (3 kg + 1,5 kg)*

18 kg (12 kg + 6 kg)*

Consultare la Scheda tecnica aggiornata del prodotto. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta. www.adler-lacke.com

* Non tutte le tonalità di colore sono disponibili in tutte le dimensioni dei contenitori.



ADLER Beton-Siegel

Water-thinnable single component concrete sealing for indoor use, such as for example: basement floors, staircases, boiler rooms, and fuel oil tanks. Guaranteed fuel oil resistance according to DIN 53168. The water-thinnable 2-component epoxy coating (ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung) is recommended for garages and industrial floors. Tintable with ADLER Color4You colour-mixing system.

Yield value: approx. 6 – 8 m²/l / coating

750 ml, 2.5 l, 10 l*

ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung

Water-thinnable, solvent-free concrete coating on epoxy-polyamide basis for higher stress floors, such as for example: garages, warehouses, and factory halls. High abrasion resistance, durable against fuels, mineral oils, fuel oil, resistant to leaching agents, limited resistance to acids.

Yield value: approx. 4 – 5 m²/kg / coating

Sealing + hardener

1 kg (660 ml + 330 ml)

4.5 kg (3 kg + 1.5 kg)*

18 kg (12 kg + 6 kg)*

Please follow the instructions given in the updated Technical Data Sheet. Strictly read labelling before use. www.adler-lacke.com

* Not every color is available in all container sizes.

9866201 | 2-18

FARBKARTE

Beton- beschichtung



ADLER Beton-Siegel

Wasserverdünnbare 1K-Versiegelung
für den Innenbereich

abtönbar mit **Color4You**



Für Betonbeschichtungen innen:

Kellerböden, Stiegen, Heizräume und Heizölwannen



Garantierte Heizölbeständigkeit nach DIN 53168



Ergiebigkeit: ca. 6–8 m²/l pro Auftrag

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l, 10 l*



Auftragsart: Streichen (Acrylpinsel), Rollen (Kurzhaarroller); Untergrundvorbehandlung beachten

Grundierung: 1 x AVIVA Tiefengrund WV (Bei sandenden bzw. extrem saugfähigen Untergründen)

Deckanstrich: 2 x ADLER Beton-Siegel



Überstreichbar: nach ca. 3 Stunden


Begehbar: nach ca. 5 Stunden



Weiß



Kieselgrau



Betongrau

ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung

Wasserverdünnbare, lösemittelfreie Beton-
beschichtung für stärker beanspruchte Böden



Für Beton-Estriche innen und außen:

Garagen, Lagerräume und Fabrikhallen



Hohe Abriebfestigkeit, dauerhaft gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Heizöl



Ergiebigkeit: ca. 4–5 m²/kg pro Auftrag

Gebindegrößen: 2K-Epoxi-Beschichtung + Härter

1 kg (660 ml + 330 ml)

4,5 kg (3 kg + 1,5 kg)*

18 kg (12 kg + 6 kg)*



Auftragsart: Streichen (Acrylpinsel), Rollen (Kurzhaar-Roller), Spritzen (Airless-Spritzen); Untergrundvorbehandlung beachten

Grundierung: 1 x ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung, 30–40 % mit Wasser verdünnt

Deckanstrich: 2 x ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung



Überstreichbar: nach ca. 6 Stunden


Begehbar: nach ca. 12 Stunden



Kieselgrau



Graubeige



Betongrau

Bitte jeweils das aktuelle Technische Merkblatt beachten.
www.adler-lacke.com

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

Die vorliegende Farbtonkarte dient als Orientierungshilfe. Geringe Farbtonabweichungen sind herstellungsbedingt und können nicht beanstandet werden. Zur Beurteilung des Endfarbtons unbedingt ein Muster auf Originaluntergrund anfertigen.