



PULLEX | Effet chalet d’alpage
pour les façades en bois



VARIANTES DE COULEURS LA VUE D’ENSEMBLE



	Variante de couleur 1 FAÇADES ROUGÂTRES BRÛLÉES	Variante de couleur 2 FAÇADES BRUNÂTRES BRÛLÉES	Variante de couleur 3 FAÇADES GRISAILLÉES
PRÉPARATION	brosser bien mécaniquement le bois d’épicéa		
PREMIÈRE COUCHE	au pinceau 1 x Pullex 3in1-Lasur		
	Teinte RAL 9005 Tiefschwarz	Teinte RAL 9005 Tiefschwarz	Teinte RAL 7036 Platingrau
SÉCHAGE	séchage 4 – 6 heures (la couche n’est pas complètement sèche)		
BROSSAGE	brosser avec une brosse métallique		
SÉCHAGE	laisser sécher pendant une nuit (env. autres 6 heures)		
DEUXÈME COUCHE	au pinceau 1 x Pullex 3in1-Lasur		
	Teinte Teak (Teck)	Teinte Kiefer (Pin)	Teinte ST 05/4 Silberrücken
SÉCHAGE	laisser sécher pendant une nuit (env. 12 heures)		

ADLER-Werk Lackfabrik • A-6130 Schwaz / Tirol • Bergwerkstraße 22 • T. +43/5242/6922-0
info@adler-lacke.com • www.adler-lacke.com • facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH • Kunstmühlstr. 14 • D-83026 Rosenheim • T. 08031/3045174 • ADLER Lack AG • Etzelstraße 5 • CH-8856 Tuggen • T. 055/465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. • ul. Tyniecka 229 • PL-30-376 Kraków • T. 012/2524001 • ADLER Slovensko s.r.o. • Montážna 3 • SK-971 01 Prievidza • T. 046/5199621
ADLER Česko s.r.o. • Pražská 675/10 • CZ - 642 00 Brno - Bosonohy • T. 731 725 957 • ADLER Italia S.r.l. • Via per Marco 12/D • I-38068 Rovereto • T. 0464/425308

9891701
07-2017





NOUVELLES FAÇADES À EFFET DANS LE STYLE CHALET D'ALPAGE

Pendant toute l'année les chalets d'alpage sont exposés aux rayons UV et à bien d'autres influences climatiques. Par conséquent, les façades en bois prennent rapidement des teintes grisâillées et brûlées avec des effets colorés intéressants et un aspect original. Cet effet nécessite beaucoup de temps et de patience, parce que ces façades uniques ne se créent pas en l'espace d'une nuit. Eh bien, si ! Avec le nouveau effet « chalet d'alpage » d'ADLER, vous pouvez réaliser en peu d'étapes cet effet sur du bois neuf et selon votre goût. En plus, vous n'avez pas besoin d'utiliser des produits spéciaux. Vous parvenez très simplement à cet effet en appliquant au pinceau deux différentes teintes de la lasure bois Pullex 3in1-Lasur.

PULLEX 3in1-LASUR

Cette lasure bois mate pour le professionnel sert d'imprégnation et de couche finale et se prête particulièrement pour l'application sur les façades en bois, balcons etc.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- + Imprégnation, couche de fond et de finition pour revêtements nouveaux et d'entretien autour de la maison
- + En 2 à 3 couches vous créez une protection optimale contre le bleuissement et l'attaque des moisissures et des insectes
- + Produit de préservation bois contrôlé et surveillé
- + Confère au bois revêtu une surface mate et moderne
- + Des filtres actifs UV-filtre garantissent une protection aux intempéries de longue durée
- + Finition aux solvants formant une couche fine – aucun écaillage à l'exposition aux intempéries

Utiliser les produits pour la préservation du bois de manière sécuritaire. Avant l'usage, toujours lire le marquage et les informations de produit. Les fiches techniques peuvent être consultées sur www.adler-lacke.com.

Numéro d'article:	Eiche (chêne)	4435 050044
	Lärche (mélèze)	4435 050045
	Kiefer (pin)	4435 050046
	Nuss (noyer)	4435 050047
	Palisander (palissandre)	4435 050048
	Basis W30 (base W30)	4435 000030

Autres teintes sont miscibles parmi le système de mélange couleurs ADLER Color4You.

Conditionnements: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

*Ils ne sont pas disponibles toutes les teintes dans chaque conditionnements.



Color4You

PAS À PAS

Comment arriver au look modern chalet d'alpage – exemple de coloration noir profond et teck



1

Préparation

Le mieux, pour réaliser cet effet est de traiter les planches de bois séparément. Tout d'abord, brossez le bois d'épicéa non-traité avec la machine de brossage ou utilisez du bois d'épicéa déjà brossé. Les surfaces à colorer doivent être sèches, propres et exemptes de poussière. Pour cette variante de couleur utilisez la lasure Pullex 3in1-Lasur dans les teintes RAL 9005 Tiefschwarz (Noir profond) et Teak (Teck).

Première couche

D'abord, appliquez à la brosse, sur le bois d'épicéa brossé, la lasure Pullex 3in1-Lasur dans la teinte RAL 9005 Tiefschwarz (Noir profond). Dans un premier temps traitez les chants. Après, vous pouvez traiter les autres surfaces au pinceau, mouillé sur mouillé. Laissez sécher les planches séparément pendant 4–6 heures. La lasure ne doit pas être complètement sèche, mais seulement en cours de séchage.



2



3

Brossage après la première application

Brossez le bois encore humide – de préférence avec une brosse métallique (Cela donne de meilleurs résultats). Vous pouvez travailler des veines du bois en profondeur et en toute quiétude. Éliminez la poussière de ponçage qui s'est formée et laissez complètement sécher le bois 6 heures.

Deuxième couche

Pour la deuxième couche nous choisissons la lasure Pullex 3in1-Lasur dans la teinte Teak (Teck). Le teck confère au bois une lueur rougeâtre ressemblant aux façades usées. Procéder comme à la première couche: d'abord les arêtes et après les autres surfaces. Laissez sécher les planches traitées pendant une nuit (env. 12 heures).



4