

COMPARAISON DES PROPRIÉTÉS



Bluefin Isospeed / Bluefin Rocketfill

	Bluefin Isospeed (1K)	Bluefin Isospeed (2K)	Bluefin Rocketfill
	3134	3134 + 8450	3138
Fonctions principales	Fond au pistolet avec une bonne aptitude au ponçage ; très bonnes propriétés universelles ; peut être teinté	Fond au pistolet avec une bonne aptitude au ponçage ; très bon pouvoir isolant ; utilisable directement sur MDF ; convient pour le placage déroulé et les panneaux de contreplaqué ; peut être teinté	Apprêt au pistolet avec séchage et ponçage extrêmement rapides ; utilisable directement sur MDF ; faible élasticité ; faible pouvoir isolant
Aptitude au ponçage → manuelle → avec la machine	très bon moyen	bon mauvaise	très bon très bon
Séchage	bon	bon-	très bon
Pouvoir couvrant / rugosité MDF	moyen	moyen+	très bon
Pouvoir isolant	moyen	très bon	mauvais
Application directe sur MDF	non	oui	oui
Élasticité du cycle complet	bon	très bon	moyen
Comportement d'écoulement	bon	bon	très bon
Adhérence → sur feuille → sur chants ABS	très bon moyen	très bon bon	très bon moyen-
À teinter avec la machine	oui	oui	non
Viscosité coupe de 6 mm, 20 °C	60 - 70 s	60 - 70 s	35 - 45 s
Rapport de mélange	-	100:5 avec 8450 (ou 82220)	-
Pot-life à 20 °C	-	6 h	-