

## Pullex Aqua 3in1-Lasur

5368

Lasure pour bois mate à usage privé et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Généralités

Lasure pour bois universelle, à base aqueuse, pour l'extérieur. Apprêt, couche intermédiaire et couche de finition en un seul produit. Ce produit confère une coloration homogène, naturelle et mate aux surfaces. Ce produit se caractérise par une très bonne protection contre l'eau, une longue durée de vie et une dégradation homogène lors de l'exposition aux intempéries.

#### Propriétés particulières et normes d'essai

- Grâce à un agent biocide, le revêtement est protégé contre les attaques de bleuissement et de moisissure.

**Agent actif :**  
2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate

#### Domaines d'utilisation



Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur tels que maisons en bois, bardages, auvents, clôtures, volets, balcons ou portails.

### APPLICATION

#### Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement, de pluie, d'humidité de l'air très élevée, de vent fort ou de risque de gel.
- Éviter absolument d'exposer prématurément à l'eau (pluie ou condensation) !
- Pour les éléments de construction en bois neuf, nous conseillons un revêtement intégral.
- Du fait de leurs propriétés, les lasures ne résistent que de façon limitée aux piétinements et nécessitent donc un entretien plus fréquent.
- La technique d'application ne permet pas d'éviter l'écoulement de la résine.
- Le lavage de substances hydrosolubles du bois, spécialement par des pluies fortes, peut être minimisé grâce à l'application d'un revêtement intégral et d'une couche supplémentaire sur les surfaces de bois de bout.
- Sur le bois de mélèze et les bois riches en tanins, des restes de crépi (alcalinité élevée) ou de la poussière de fer (formation de rouille) peuvent entraîner des altérations noires.

1-1 ZKL 5368 | 05/25 | remplace 1-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.
- Veuillez respecter notre **ARL 500 – Directive de travail pour le revêtement d'éléments de construction sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée – Partie générale.**

### Technique d'application



80 -  
100ml  
↓  
1m²

	Au pinceau
Quantité d'application par couche (ml/m²)	80 - 100

Le produit est prêt à l'emploi.

Sur du bois brut de sciage, il faut compter une consommation de matériau supplémentaire d'environ 40 %.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

### Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Recouvrable	3 - 4 h
-------------	---------

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Un retard de séchage peut se produire sur les bois riches en tanins (p. ex. chêne, iroko).

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

### Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

## SUPPORT

### Type de support

Bois de conifères et de feuillus et matériaux constitués de couches de bois appropriés pour l'extérieur, tels que panneaux de bois massif, bois lamellé-collé (BLC), bois massif de construction (BMC).

### Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Le respect des principes de la protection constructive du bois constitue une condition préalable à une longue durée de vie du revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Fiche technique BFS n° 18

<b>Humidité du bois</b>	<b>Bois de feuillus</b> : 12 % ± 2 % <b>Bois de conifères</b> : 15 % ± 2 %
<b>Préparation du support</b>	<p>Pour une durabilité optimale, nous conseillons de poncer les surfaces lisses en bois avec un grain 80-120 dans le sens des fibres du bois, de nettoyer les surfaces soigneusement et d'éliminer les substances contenues dans le bois qui s'écoulent, comme les résines et les poches de résine.</p> <p>Nettoyer les bois riches en résine et les bois exotiques contenant des composants qui retardent le séchage avec Nitro-Verdünnen 8017 (8017).</p> <p>Traiter les attaques d'algues, de mousse et de moisissure à l'extérieur avec Aviva Fungisan (8308).</p>
<b>STRUCTURE DE REVÊTEMENT</b>	
<b>Imprégnation</b>	<p>À l'extérieur, pour protéger contre le bleuissement, l'invasion de champignons et d'insectes, imprégner au besoin avec une couche de Pullex Aqua-IG (5357) (vaut pour les bois de la classe de durabilité 3 à 5 selon la norme EN 350).</p> <p>Utiliser les produits de protection du bois avec précaution. Avant usage, toujours lire l'étiquette et respecter les fiches techniques de chaque produit.</p> <p><b>Veillez respecter notre ARL 056 – Directive de travail pour l'utilisation de produits de protection du bois.</b></p>
<b>Couche d'apprêt</b>	1 x Pullex Aqua 3in1-Lasur (5368) Séchage intermédiaire : env. 4 heure(s)
<b>Couche d'apprêt</b>	1 x Pullex Aqua 3in1-Lasur (5368) (requis uniquement en cas de fortes intempéries et pour les teintes claires) Séchage intermédiaire : env. 4 heure(s)
<b>Couche de finition</b>	1 x Pullex Aqua 3in1-Lasur (5368)
<b>MAINTENANCE</b>	
<b>Entretien</b>	<p>La durée de vie des éléments extérieurs dépend de nombreux facteurs : il s'agit notamment du type d'intempérie, de la protection constructive, de la sollicitation mécanique et du choix de la teinte utilisée. Pour une longue durée de vie, il est nécessaire de procéder régulièrement à un contrôle, un entretien et des mesures de remise en état.</p> <p>Si nécessaire, éliminer la poussière et la salissure sur les surfaces encore intactes et appliquer au pinceau 1 à 2 couches de Pullex Aqua 3in1-Lasur (5368) dans des teintes plus claires.</p> <p>Sur des bois de feuillus à pores profonds, p. ex. chêne, iroko, il faut envisager des intervalles d'entretien plus courts.</p>
<b>Remise en état</b>	<b>Veillez respecter notre ARL 504 – Directive de travail pour le revêtement d'éléments de construction sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée – Entretien et rénovation.</b>
<b>INDICATIONS DE COMMANDE</b>	
<b>Conditionnement</b>	750 ml, 2,5 l, 10 l

<p><b>Teintes / Degrés de brillance</b></p> <p><b>Color4You</b> </p>	<p>Les teintes peuvent être mélangées à l'aide du <b>système de mélange de peinture d'ADLER Color4you</b>.</p> <p><b>Base(s) à teinter :</b> Pullex Aqua 3in1-Lasur Basis W30 (5368000030)</p> <p>Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original avec le système d'application choisi, afin d'évaluer la teinte finale.</p> <p>Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot.</p> <p>Seules les teintes pigmentées garantissent une bonne résistance aux intempéries.</p> <p>Les teintes moyennes sont celles qui présentent la meilleure résistance aux intempéries ; il convient d'éviter les teintes trop claires ou trop sombres en cas d'exposition à des intempéries extrêmes.</p> <p>En cas d'éclaircissement des teintes standard avec Pullex Aqua 3in1-Lasur farblos (5368) incolore, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts (protection contre les UV réduite). Par conséquent, il faudrait utiliser les teintes weide ou Eiche pour éclaircir les teintes plus sombres.</p> <p>Veillez utiliser les produits nuancés dans un délai de 12 mois.</p> <p>Veillez respecter nos directives de travail <b>ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris l'entretien et la maintenance) avec les machines de dosage ADLER-Mix, PUR-Mix et Color4You</b>.</p>
<p><b>Produits complémentaires</b></p>	<p>Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Aqua-IG (5357) Musterfächer Pullex 3in1 (8602)</p> <p>Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.</p>
<b>AUTRES REMARQUES</b>	
<p><b>Délai de conservation/stockage</b></p> <p> </p>	<p>Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé.</p> <p>Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).</p> <p>Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.</p>
<p><b>Données techniques</b></p>	<p>Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Pullex Aqua 3in1-Lasur (Cat A/f) : 130 g/l. Pullex Aqua 3in1-Lasur contient au maximum 60 g/l de COV.</p>
<p><b>GISCODE</b></p>	<p>BSW50</p>
<p><b>Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01</b></p>	<p>dispersions d'acrylate / résines alkydes / eau / pigments blancs et colorés non-organiques / pigments organiques / éther de glycole / additifs rhéologiques / additifs de surface / agent humidifiant / agent conservateur</p> <p>Masse réactionnelle de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl)sébacate et de méthyl-1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridylsébacate, 1,2-enzisothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate, dérivés de benzotriazole (mélange), 2,4,7,9-tétraméthyl-5-yn-4,7-diol. Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p><b>Informations pour les personnes allergiques : appelez le +43 5242 6922-713.</b></p>

---

## Données techniques de sécurité



Pour les travaux de ponçage, utiliser au moins un filtre anti-poussière P2 comme équipement personnel de protection, afin de se protéger de la poussière de ponçage et de bois. Un filtre anti-poussière P3 est recommandé pour les bois de feuillus (surtout le hêtre, le chêne).

Assurer une bonne ventilation pendant le traitement et le séchage.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

---