

bestaProfi® Pâte à rénover pour bois en intérieur et en extérieur

Nature du produit

Pâte à rénover pour bois spéciale à 2 composants et à base de résine polyester non saturée avec matière de charge minérale et durcisseur à teneur en peroxyde benzylque dans le plastifiant.

Caractéristiques

- dosage régulier des composants
- grande facilité de mise en œuvre et de modelage
- courte durée de fluidité, durcissement à brève échéance
- excellente adhérence des revêtements de finition
- excellente aptitude au ponçage (pas d'encrassement)
- pour l'intérieur et l'extérieur

Données techniques

Poids volumique: 1,7 g / cm³
Durée de fluidité: env. 8 min (20° C)
Ponçable: env. 45 min
Vernissable: 1 ½ - 2 heures
Thermorésistance: 70° C
Durcissement: par durcisseur
Retrait: < 1 %
Dosage: automatique grâce au pistolet doseur spécial
Poids à l'état sec: env. 98 %
Résistance à l'eau: très bonne
Résistance aux solvants: bonne



Application

Pour mastiquer, boucher, enduire, colmater, réparer fêlures, fissures, trous de perçage, trous de clous, ainsi que pour réparer les portes, fenêtres et cadres endommagés ou atteints de pourriture.

Préparation du support

La surface doit être exempte de poussière, graisse, souillures et encrassements, pourriture, mois, cire et anciennes couches de peinture. Le bois doit être sain et résistant. Par ailleurs, le fond ne doit pas contenir de cire (bois exotiques), d'huile (bois d'olivier, teck et similaires) ni présenter une trop haute teneur en résines naturelles (pin, mélèze, sapin, conifères). L'emploi de tels matériaux suppose leur nettoyage préalable à l'aide d'un solvant approprié et l'application d'une couche de fond isolante (époxyde). L'application préalable d'une couche de fond est aussi impérative sur le palissandre, le chêne, le châtaignier, etc. En cas d'application analogue à l'extérieur, il importe que le bois n'ait pas été traité préalablement à l'insecticide ou imprégné de produits phénoliques. Le taux d'humidité du bois doit se situer entre 8 - 15%.

Mise en œuvre

Procéder en deux phases à l'application de couches épaisses en prenant soin de n'appliquer la seconde couche qu'après durcissement et refroidissement de la première. Ponçable à l'aide de moyens courants au bout de 45 minutes. Plus la couche est mince et les températures sont froides, plus le séchage est retardé et plus les temps d'attente jusqu'au ponçage et au vernissage sont longs. L'enduction de produits usuels à teneur en solvants avec des vernis à base de résine alkyde, époxy, polyuréthane et cellulosique ne présente aucun risque. Avec les peintures aqueuses et les nouveaux produits non conventionnels, il est recommandé de tester suffisamment le produit avant l'emploi. Les peintures pour bois blanches et aqueuses applicables à l'intérieur exigent des couches de fond blanches intermédiaires à base de solvants qui doivent aussi être testées suffisamment au préalable.

bestaProfi® Pâte à rénover pour bois en intérieur et en extérieur

Entreposage	18 mois en emballage fermé (au frais et au sec). Voir les informations détaillées sur l'étiquette d'emballage.
Taille des emballages	225 g et 1,4 kg Pâte à rénover + durcisseur
Couleurs	Blanc, sapin, chêne clair, chêne foncé
Outils et produits recommandés	
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.sfsunimarket.biz .

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi..