

# BCT-TOPCOAT

*Vernis réactif*

*Vernis durcissant à froid,  
à durcisseur intégré*

A séchage rapide  
Un seul matériau pour la main de fond et le  
laquage

**Produits:**

Brillant	No. 3000
Satiné	No. 3001
Satiné-mat	No. 3002
Semi-mat	No. 3003
Eclaircissant	No. 3004
Diluant	No. 5080

**Caractéristiques:**

Excellent corps – très bonne adhérence  
Après un temps de durcissement de 4 à 6 jours,  
on obtient d'excellentes caractéristiques méca-  
niques et chimiques.

**Domaines d'utilisation:**

pour exigences élevées quant à la surface dans  
tous les domaines – convient en particulier aux  
lambrissages de portes, murs et parois.

**bieri**

**WE ARE WATERBORNE®**

## Instructions pour l'emploi

Les laques BCT-TOPCOAT ont été conçues pour être prêtes à l'emploi.  
On les applique au pistolet, à l'appareil sans air ou à la machine à couler.

### Subjectile:

bien poncer et dépolir avec soin

### Quantité à appliquer:

2-3 fois 100-200 g/m<sup>2</sup>

### Séchage intermédiaire:

30-40 minutes

### Ponçage intermédiaire:

grain 280-320

### Quantité maximale applicable:

400 g/m<sup>2</sup>

### Pression de pulvérisation/busette:

2,5-3 bar/1,5-1,8 mm

### Identification:

classe 3 chiffre 5b

### Particularités:

Ne pas employer sur les matériaux NC  
Bien agiter avant l'emploi

On recommande, pour l'application industrielle, le déroulement suivant:

### Brosse à épousseter

### Rouleau à laquer:

14-20 g/m<sup>2</sup>

### Séchoir à tuyères:

20 sec à 70° C, vitesse de l'air 25 m/s

### Ponceuse automatique:

grain 280-320

### Machine à couler:

100-120 g/m<sup>2</sup>

### Zone d'évaporation:

10 min à 25-30° C

### Zone sèche:

6-7 min à 60-70° C

### Zone de refroidissement

jusqu'à 30° C de température de l'objet

### Durée de conservation:

entreposer le produit de laquage au frais  
La durée de conservation n'est pas inférieure à 12 mois, dans les cas normaux

---

*Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.*

Werner Bieri AG  
Kreuzlingerstrasse 79  
8590 Romanshorn  
Tel.: 071 / 466 09 90  
Fax: 071 / 466 09 99  
www.bieriholzlacke.ch

**bieri**  
WE ARE WATERBORNE®

### Distributeur:

1816 Chailly-Montreux  
Case postale 33  
Tél. 021 964 12 21  
Fax 021 964 45 19

**Stemmer**   
Vernis et peintures en gros