

# **SAUVEGARDE- COAT No.8205 1-COMPOSANT**

*Vernis éclaircissant à effet naturel*

Le vernis 1-composant **SAUVEGARDE-COAT No. 8205** à base de polyuréthane sauvegarde les caractéristiques du bois naturel et procure une protection de surface optimale. Le produit idéal pour obtenir l'effet de prédilection du bois naturel.

Aucun assombrissement du ton de couleur par le revêtement de vernis. Sur les surfaces mordancées, le ton du mordant reste largement sauvegardé. Les disparités des effets de mordant dues aux endroits plus poreux dans le bois sont égalisées.

Le vernis **SAUVEGARDE-COAT No. 8205** répond aux exigences de qualité et a fait ses meilleures preuves sur le bois de chêne, sur les bois tendres et en tant que vernis de protection pour les tons de mordançanges délicats.

## **Propriétés:**

Facilité de mise en oeuvre, séchage très rapide, formation marquante des pores, excellente adhérence. Après le temps de durcissement, d'env. 24 heures, les surfaces obtenues résistent à l'eau et à l'eau chaude. Le film de vernis est difficilement inflammable. Le vernis **SAUVEGARDE-COAT No 8205** se distingue par un degré très élevé de solidité à la lumière (contient des produits absorbant les rayons UV). Résistance absolue au peroxyde.

**bieri**

**WE ARE WATERBORNE®**

## Indications techniques:

Quantité à appliquer par cycle de travail:	env. 100 – 200 g/m <sup>2</sup>
Pression:	2,5-3,5 bar
buse:	1,5 – 1,8 mm
Viscosité :	env. 25 Sec. DIN 4- Becher
Diluant:	DD- No. 5009
séchage:	hors poussière : env. 20 Min. solide au toucher : env. 20 – 30 min. solide à l'empilage : après une nuit

Classe ADR 3 F1 II UN 1993

N'utiliser que le diluant DD No. 5009 pour le nettoyage des appareils.

## Ponçage:

Pour éviter tout problème de mauvaise adhésion, il est impérativement conseillé de vernir le même jour.

LES PROPOSITIONS D'UTILISATION ET LES PRESCRIPTIONS SONT EN PRINCIPE DES RECOMMANDATIONS. NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE ENGAGEE POUR CE QUI EST DE LA RECTITUDE ET DU CARACTERE EXHAUSTIF DES INDICATIONS DE CET ECRIT, NI POUR TOUT AUTRE CONSEIL D'UTILISATION TECHNIQUE.

Werner Bieri AG  
Kreuzlingerstr. 79  
8590 Romanshorn  
Tel.: 071 / 466 09 90  
Fax: 071 / 466 09 99

**bieri**  
WE ARE WATERBORNE®