

McFINISH

Vernis acryl-PU

Vernis incolores pour couvrir en une seule couche les essences de bois naturels les plus précieuses.

Les vernis à une couche McFINISH sont formés de deux composants, polyuréthane et résine acrylique, incolores, à fort pouvoir couvrant, séchant rapidement, résistant parfaitement à la lumière, le liant en lui-même ne jaunit pas. Le système de filter U.V. intégré retarde le jaunissement ou le brunissement du bois ce qui à longue durée permet une bonne persistance des couleurs.

Les surfaces traitées avec McFINISH sont agréables au toucher et donnent l'impression de meubles traités manuellement à la cire naturelle.

Les vernis à une couche McFINISH sont résistants à l'eau, à l'eau chaude, aux alcools, aux produits

chimiques ménagers comme les produits de nettoyage et d'entretien, aux acides dilués et aux lessives. Ils résistent aux PVC. Leur résistance correspond à DIN 68861, groupe de tolérance B, c'est pour cette raison qu'ils conviennent spécialement pour la cuisine et le secteur sanitaire en général.

McFINISH est difficilement inflammable (il n'existe pas de certificat de contrôle) et résistant au peroxyde, il peut donc être utilisé sur des bois blanchis. Le vernis à une couche McFINISH est écologique et sans problème au point de vue physiologique s'il est utilisé de façon correcte. La combinaison de résine avec une dilution ne met pas la santé en danger.

McFINISH ne contient pas de formaldéhyde.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

DONNÉES TECHNIQUES

	McFINISH satiné-mat No. 7108	McFINISH semi-mat No. 7109
Durcisseur-McFinish:	No. 6043	No. 6043
Proportion du mélange:	5:1	5:1
Consistance de livraison (sans durcisseur):	28-32 S	28-32 S
Dilution DD:	No. 5009	No. 5009
Temps d'application à 20° C:	env. 6 heures	env. 6 heures
Manière d'application:	Pistolet à godet, appareil Airmix, Airless, appareil à dispersion	Pistolet à godet, appareil Airmix, Airless, appareil à dispersion
Pression / buse:	2,5–3,0 bar 1,8–2,0 mm	2,5–3,0 bar 1,8–2,0 mm
Quantité utile lors de l'application:	100–120 g/m ²	100–120 g/m ²
Temps de séchage à 20° C: Hors poussière: Sec au toucher: Sec pour le stockage:	15–20 minutes 45–50 minutes une nuit	15–20 minutes 45–50 minutes une nuit
Quantité maximale à appliquer:	400 g/m ²	400 g/m ²
Possibilité de Ponçage à la main: Ponçage à la machine:	2 heures après une nuit	2 heures après une nuit

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Distributeur:
1816 Chailly-Montreux
Case postale 33
Tél. 021 964 12 21
Fax 021 964 45 19

Stemmer 
Vernis et peintures en gros