

SAUVEGARDE-COAT ZEROGLOSS No.5025

L' ultramat

Le vernis ultramat à base de polyuréthane. Sauvegarde les caractéristiques du bois naturel et procure une protection de surface optimale. Le produit idéal pour obtenir l'effet de prédilection du bois naturel ou du vieux bois.

Aucun assombrissement du ton de couleur par le revêtement de vernis. Sur les surfaces mordancées, le ton du mordant reste largement sauvegardé. Les disparités des effets de mordant dues aux endroits plus poreux dans le bois sont égalisées.

Le vernis **SAUVEGARDE-COAT ZEROGLOSS No. 5025** répond aux plus hautes exigences de qualité et a fait ses meilleures preuves sur le bois de chêne, sur les bois tendres et en tant que vernis de protection pour les tons de mordançanges délicats.

Propriétés:

Facilité de mise en oeuvre, séchage très rapide, formation marquante des pores, excellente adhérence même sur les bois tropicaux. Après le temps de durcissement, d'env. 24 heures, les surfaces obtenues résistent à l'eau, aux spiritueux et à l'eau chaude. Le film de vernis est difficilement inflammable. Outre sa grande résistance aux influences chimiques et mécaniques, le vernis **SAUVEGARDE-COAT ZEROGLOSS No 5025** se distingue par un degré très élevé de solidité à la lumière (contient des produits absorbant les rayons UV). Résistance absolue au peroxyde.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Indications techniques:

Proportions de mélange 10:1

10 parts Sauvegarde-Coat Zerogloss No. 5025
1 part Colorcryl-durcisseur No. 5010

Quantité à appliquer par cycle de travail: env. 100 – 200 g/m²

Pression: 2,5-3,5 bar
buse: 1,5 – 1,8 mm
Viscosité du mélange: env. 30 Sec. DIN 4- Becher
Diluant: prêt à gicler
séchage: hors poussière : env. 10 Min.
solide au toucher : env. 20 – 30 min.
solide à l'empilage : après une nuit

Classe ADR 3 F1 II UN 1993

Particularité:

Lorsqu'un autre degré de mat est désiré, il est néanmoins possible d'appliquer à la fin de l'opération une couche de McFinish No 7108 mat ou McFinish No. 7109 semi-mat.

N'utiliser que le diluant DD No. 5009 pour le nettoyage des appareils.

Ne pas appliquer sur les vernis NC!

Ponçage:

Pour éviter tout problème de mauvaise adhésion, il est impérativement conseillé de vernir le même jour.

LES PROPOSITIONS D'UTILISATION ET LES PRESCRIPTIONS SONT EN PRINCIPE DES RECOMMANDATIONS. NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE ENGAGEE POUR CE QUI EST DE LA RECTITUDE ET DU CARACTERE EXHAUSTIF DES INDICATIONS DE CET ECRIT, NI POUR TOUT AUTRE CONSEIL D'UTILISATION TECHNIQUE.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®