

SAPICIRE CIRE TEINTEE A EFFET POSITIF No 091 / 02515

Cire teintée à effets positifs pour conifères.

Préparation du support :	Ponçage au grain 100 Sablage Brossage des veines tendres
Mode d'application :	Pistolet ou pinceau
Pression/buse :	1,5 – 2,0 bar / 1,5 – 1,8 mm
Séchage :	3 – 4 heures, en aucun cas accélérer le séchage
Rendement :	Environ 5 – 7 m ² par litre

Remarque : Après le séchage complet (une nuit), polir la surface dans le sens des veines afin d'éliminer les pigments en surfaces.
Ne pas exercer une pression trop forte.
Pour le polissage, utiliser une brosse à polir ou une brosse pas trop dure.

Important : Les pigments ont tendance à tomber au fond du bidon.
Remuer particulièrement bien le produit avant son utilisation et toutes les 15 minutes pendant l'application.

Procéder à un essai avant l'application !

Bieri AG – 8590 Romanshorn Distributeur : Stemmer SA – 1816 Chailly-Montreux

ADR F1 III UN 1993 No de charge : 319574