

WETTERLACK

WETTERLACK – BRILLANT **No. 1000**

WETTERLACK – MAT **No. 1001**

Vernis pour bois résistant aux intempéries

Vernis incolore aux qualités remarquables de résistance aux intempéries, pour tous les bois. Rentable en couches épaisses, forme un film perméable à la vapeur d'eau tout en garantissant une adhérence parfaite.

L'humidité contenue dans l'air ou qui aurait pénétré par la suite peut s'évaporer. Application possible sur bois mouillé (jusqu'à 30 % d'humidité). Pour les vernis extérieurs, temps de séchage extrêmement rapide. Des produits spéciaux protègent l'intérieur du bois de la destruction.

Domaines d'application

Vernissage extérieur, résistant aux intempéries pour le bois, par ex. portes d'entrée, fenêtres, revêtements de bois, maisons en bois, meubles de jardin, etc. Convient comme couche de protection contre les intempéries pour les bois exotiques.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Mode d'emploi

Une des conditions préalable pour une bonne adhérence des vernis extérieurs sur les bois est une bonne préparation de la construction. L'eau doit pouvoir s'écouler facilement le long des parois en bois. Les bord inférieurs des pièces de bois verticaux doivent être autant que possible en biais pour que l'eau de pluie puisse s'écouler. Les bois de bout doivent être munis de protections contre l'influence directe des intempéries. N'utiliser que du bon bois qui ne risque pas de se fissurer. Bien casser les angles. Veiller à rendre les fentes étanches. Vernis soigneusement même les parties non visibles. Les pièces vernis au préalable et qui doivent être adaptées en lieu et place doivent être retouchées une fois en place. Si la construction a été bien préparée pour la peinture, que le travail a été effectué de façon correcte et que la couche est suffisamment épaisse, on peut compter sur une durée d'adhérence de 2-3 ans pour un usage normal de la construction.

Apprêter:

pour bois tendres, par ex. pin, sapin, pin sylvestre: apprêter les pièces de bois à l'atelier en les imprégnant d'une ou de deux couches de xylamon

Quantité d'utilisation à chaque fois 100 g/m²
temps de séchage intermédiaire 1-2 heures

Pour bois de feuillus, on peut utiliser comme apprêt le vernis contre les intempéries No. 1000 en le diluant à 30 %. Si l'on désire une coloration, il faut utiliser des glacis de décoration qui protègent le bois.

Vernis brillant:

Immédiatement après le montage, si possible dans le mois, appliquer au moins deux couches de Wetterlack brillant No. 1000. L'application peut se faire au pinceau ou au pistolet.

Pour une finition plus sobre appliquer une couche de Wetterlack No. 1001 mat.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Distributeur:

1816 Chailly-Montreux
Case postale 33
Tél. 021 964 12 21
Fax 021 964 45 19

Stemmer 
Vernis et peintures en gros