

SAPINOL

Teintes pour bois tendre à effet positif

Pour obtenir des effets de mordantage positifs prononcés sur des surfaces en bois tendre grossièrement poncées, sablées ou à structure relevée par brossage.

Inodore et non toxique. Solidité à la lumière aussi grande que possible selon l'état actuel de la technique des colorants. Séchage extrêmement rapide. Les mordants SAPINOL peuvent être mélangés entre eux à toute guise. Pour éclaircir le mordant SAPINOL, utiliser SAPINOL No. 9000.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Indications techniques

Le mordant doit être vigoureusement secoué avant son application afin que les pigments de développement soient répartis de manière homogène dans le liquide de mordantage. Pendant toute la durée de l'opération du mordantage, la qualité à employer doit être constamment remuée.

L'application se fera au pistolet sans étalement subséquent. Les mordants Sapinol sont appliqués au pistolet sur le bois tendre, ponçé à une granulation de 100 à 120 et dont la structure aura été relevée par brossage ou qui aura été traité au jet de sable et soigneusement dépoussiéré. On appliquera seulement la quantité de mordant que le bois peut résorber. Après une temps d'action de courte durée, on vaporisera une deuxième fois uniquement ce qu'il faut pour que les surfaces paraissent humides.

Pression de vaporisation:

de 1,5 à 2 bar. Gicleur de 1,5 à 1,8 mm

Temps de développement:

de 3 à 4 heures. En aucun cas, le séchage ne doit être accéléré par chaleur ou ventilation. Une fois le séchage intervenu, les pigments de développement à peine reconnaissables sont éliminés au moyen d'une brosse non trop dure en procédant dans le sens de la structuration et sans exercer de pression trop forte.

Consommation:

environ 1 litre pour 5 à 7 m².

Enduit:

Afin d'assurer la reproduction aussi fidèle que possible du ton de couleur, nous recommandons: Sauvegarde-Coat No. 5005.

Particularités:

Toujours procéder à un mordantage et à un vernissage d'essai. A protéger du gel. Ne pas utiliser de récipient métallique. Ne verser en aucun cas dans le récipient de stockage le reste de mordant contenu dans le récipient de travail. N'utiliser que les bois les plus clairs pour obtenir des nuances de gris tout à fait claires.

Toutes les propositions et prescriptions de mise en œuvre sont à considérer par principe comme tant faites à titre de recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucune manière être engagée quant à l'exactitude et à l'intégralité des indications données dans le présent imprimé tout comme en relation avec nos autres conseils techniques d'application.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Distributeur:

1816 Chailly-Montreux
Case postale 33
Tél. 021 964 12 21
Fax 021 964 45 19

Stemmer 
Vernis et peintures en gros