

TIMBEROL

Teintes rustique à l'alcool pour bois

Teintes pour bois à base de solvant, prêtes à l'emploi, de genre huileux, pour obtenir des effets de tons rustiques sur le bois de chêne, se prêtant également à l'emploi sur d'autres bois à gros pores tels que limba, frêne, etc.

Emploi facile et fiable. Aucune rugosité du bois. Excellente solidité à la lumière. Effet rustique grâce à la coloration prononcée des pores. Aucune migration du colorant causée par l'application de vernis subséquents.

Les mordants TIMBEROL sont appropriés tant pour la fabrication en série que pour les entreprises artisanales. Produits spéciaux à la disposition pour teinter les préformés et les sculptures en matière plastique.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Indications techniques

Les mordants Timberol sont livrés à l'état liquide et prêts à l'emploi. Ils peuvent être mélangés l'un à l'autre en vue d'obtenir des tons intermédiaires. Pour le nuancage ultérieur, il est possible de se servir des mordants à dégrader Timberol ou des mordants à nuancer Timberol.

Procédé du mordantage: effectuer un mordantage et un vernissage d'essai!

L'application se fera de préférence au moyen du pistolet à compression. Le mordant est appliqué richement, étendu dans le sens transversal aux pores, puis l'excédent sera enlevé en frottant avec un chiffon.

Format du gicleur: suivant la taille de l'objet à mordancer de 1,5–1,8 mm de diamètre. Pression de vaporisation: de 2 à 3 bar. Pulvérisation possible au moyen d'un appareil airless. Sur les profilés, les sculptures sur bois, etc., le mordant est appliqué à l'aide d'un pinceau puis enlevé en frottant avec un chiffon. Du fait de son caractère huileux, le mordant est facile à répartir et l'excédent peut être ôté sans peine.

Les mordants Timberol peuvent aussi être mis en œuvre sur des machines à mordancer à cylindres avec extension ultérieure. Un litre de mordant Timberol permet de teinter environ 6 à 8 m².

Séchage:

En tant que pur mordant à solvant, le mordant Timberol sèche relativement vite. A la température ambiante, il est possible de continuer le travail au bout d'environ 20 à 30 minutes. Dans le séchoir ou le tunnel de séchage, le temps de séchage est réduit à 1 ou 2 minutes. Le séchage aux infrarouges n'est pas indiqué.

Dilution:

Diluant Timberol No. 2510 (20%). Pour éclaircir, utiliser le mordant Timberol incolore No. 2500. Le nettoyage des pistolets et de tout autre matériel de travail peut également s'effectuer au moyen du dissolvant cellulosique.

Enduit:

Les mordants Timberol peuvent être recouverts par tous les vernis pour bois courants. Seuls les vernis à base de polyester sont inappropriés. Pour les parties de meubles en matière alvéolaire, utiliser des vernis spéciaux.

Mordant à dégrader et à nuancer Timberol

Pour modifier le ton du mordantage, il est possible d'utiliser les mordants à dégrader et à nuancer Timberol.

Si on souhaite obtenir des tons de mordantage particulièrement prononcés, il est possible d'ajouter de petites quantités de mordant à nuancer Timberol.

Toutes les propositions et prescriptions de mise en œuvre sont à considérer par principe comme tant faites à titre de recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucune manière être engagée quant à l'exactitude et à l'intégralité des indications données dans le présent imprimé tout comme en relation avec nos autres conseils techniques d'application.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Distributeur:

1816 Chailly-Montreux
Case postale 33
Tél. 021 964 12 21
Fax 021 964 45 19

Stemmer 
Vernis et peintures en gros