

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : **PRIMAIRE ÉPOXY NAUTICO AVEC PROTECTION ANTICORROSION**

Contenu : Primaire époxy – Composant A
Durcisseur – Composant B

Propriétés : Coloris : Rouille
Aspect : mat
Densité : 1,4 kg/m³
Extrait sec : 70%
Épaisseur de couche : humide (WFT) 85 µ
Épaisseur de couche : sec (DFT) 60 µ

Descriptif du produit : Ce primaire époxy bi-composants de grande qualité protège efficacement l'acier de la corrosion et forme une couche souple à fort pouvoir adhérent. Aucun ponçage n'est nécessaire.

Les composants sont simples à mettre en œuvre.

Simplicité d'application.

Thixotropie élevée. Forte adhérence aux surfaces verticales.

Processus d'application : Conçu pour apprêter les surfaces en acier au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison des bateaux. Protection anticorrosion efficace et sous-couche optimale pour d'autres revêtements.

Mise en œuvre :

Rapport de mélange : 4 : 1 en volume

Rapport de mélange : 100 : 15 en poids

Diluant époxy : 5 – 10% au pinceau ou au rouleau

Diluant époxy : 5 – 50 % au pistolet

Mélange :

Mélanger uniquement que la quantité à mettre en œuvre. Amalgamer jusqu'à obtenir un coloris homogène. Attendre 10 minutes, jusqu'à ce que les bulles d'air soient remontées.

Température d'utilisation :

env. 2 heures à 20 degrés au pistolet

env. 5 heures à 20 degrés au pinceau ou au rouleau

Application :

Au pistolet, au pinceau ou au rouleau.

Nombre de couches : 2 à 4 (225 µ)

Paramètres de

pulvérisation :

Couche humide jusqu'à 80 – 90 µ

Diluant : 40 – 50 %

Dimension de buse : 1,4 – 1,6 mm

Pression de travail : 2,0 bar

Couche humide jusqu'à 300 µ

Diluant : 5 – 10 %

Dimension de buse : 1,4 – 1,6 mm

Pression de travail : 2,0 bar

Temps de durcissement : Sec au toucher : 5 heures à 20 degrés / 6 heures à 10 degrés

Ponçable après 6 heures à 20 degrés / 9 heures à 10 degrés

Sec : 2 jours à 20 degrés / 3 jours à 10 degrés

Surcouchage : 5 heures à 20 degrés / 6 heures à 10 degrés.

Rendement théorique : env. 11 – 12 m² pour une épaisseur de couche de 60 µ.

Préparation : Éliminer les sels et autres salissures à l'eau claire, avec un nettoyeur haute pression.

Laisser sécher la surface et la sabler. Préparer les petites surfaces avec une ponceuse. Dépoussiérer et tout dégraisser.

Sécurité : Veuillez observer les points suivants :

Veuillez à une bonne ventilation des locaux.

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte.

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.

Température minimale < 5 degrés.

Précautions : Veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur pour savoir comment manipuler nos produits en toute sécurité.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Les tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le contenant immédiatement après utilisation.

Durée de conservation : 12 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.