

Impression blanche prête au pinceau



Description générale

Caractéristiques

L'impression blanche Pentol est une impression blanche prête pour l'application au pinceau, à la brosse, ou à la machine à imprégner, à base de résines alkydes. Il assure une excellente protection du bois traité contre l'humidité et les intempéries pendant la phase de construction. Il offre une excellente barrière contre les tannins et permet le traitement de tous les bois durs ou les conifères. Il évite les tâches jaunes autour des noeuds.

Domaines d'application Fenêtres, portes et volets en bois, lambris extérieurs et intérieurs etc.

Prescription d'application

Préparation du fond

Le bois doit être propre, sans poussière ni graisse ou cire. Taux d'humidité maximale du bois: 12% pour fenêtres, lames 15%. Les renvois d'eau en aluminium doivent être protégés avec du Protectapeel.

Application

Bien remuer le contenu avant l'application. Appliquer 120 - 150 g/m² minimum d'Impression blanche au pinceau sur tous les côtés. Applicable à la brosse, au pinceau, par giclage ou à la machine à imprégner. Les parties frontales sont à traiter plusieurs fois humide sur humide dans de courts intervalles.

Température d'application

5°C minimum. Ne pas traiter du bois gelé.

Rendement

6–9 m² par kg selon le bois et la surface.

Séchage

Sec au toucher: 8 – 10 heures
Recouvrable: 24– 48 heures

Toutes les données dépendent de l'épaisseur de la couche appliquée, de la température et de l'humidité de l'air.

Traitement ultérieur

L'impression blanche prête au pinceau Pentol est recouvrable avec n'importe quelle peinture de qualité habituelle à base de résines alkydes ou acryliques, à solvant ou à l'eau. Spécialement recommandé comme couche de fond pour le Pentol Acryl Pu émail à gicler ou l'Acryl Pu Flowcoat.

Dilution

prêt à l'emploi. (Sangajol 35% si nécessaire)

Nettoyage de l'outillage diluant de nettoyage.

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Porter un masque à poussière.

Mesures de précaution Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Stockage Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. A protéger contre la chaleur.
Durée de stockage: au moins 1 année dans le bidon original non entamé.

Elimination Vider les emballages complètement. Remettre les bidons en plastique aux déchets ou au recyclage, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Caractéristiques techniques

Agents actifs	Exempt de biocide
Autres composants	Résines alkyde, dioxyde de titane, talc, carbonate de calcium, solvants organiques, lécithine de soja, agents anti-gel, siccatifs de séchage, agent anti-peau, benzoate de tributyl-étain
Teinte	Blanc
Teneur en corps solide	62 ± 2%
COV (EU)	462.92 g / lt
Viscosité	21-26 sec. coupe DIN 4 mm à 20 °C
Point d'inflammation	40 °C
Densité	± 1.22 g/cm ³
Ecotoxicité	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations ou le sol, même pas en petite quantité.
Classe ADR/RID	3 Liquides inflammables
Groupe d'emballage:	III
No UN	1263 PEINTURES
Code d'élimination	08 01 11

Licences + Procès verbaux

OFSP T No	SZID 144423
OFEFP No	Non soumis (exempt de biocide)
LIGNUM	Label de qualité H + S (procès verbal No 8709)

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur Internet sous www.pentol.ch et peut être imprimée.

Valable dès: 01.01.2011

Représentation et distribution pour la Suisse romande:



Vernis et peintures en gros, Route de Brent 3, CP 33, 1816 Chailly-Montreux,
Tél. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, e-mail : info@stemmersa.ch, www.stemmersa.ch