

Naturol BWL

Description générale

Caractéristiques *Glacis incolore à la cire d'abeille, exempt de solvant pour le traitement de bois à l'intérieur.* Le Naturol BWL est presque inodore pendant l'application, sèche très vite et se laisse facilement polir. Une fois traitées les surfaces sont satinées, antistatiques, protégées des salissures et restent ouvertes à la diffusion vapeur.

Domaines d'application *A l'intérieur:* lambrissages, meubles, portes ou lambris en liège.

Prescriptions d'application

Préparation du fond	Le bois à traiter doit être exempt de graisse, de cire et de poussière. Les bois exotiques et les bois contenant de la résine doivent être dégraissés avec du diluant nitro. Attention le Naturol BWL peut diluer le tannin et les matières antioxydantes contenues dans les bois durs ou exotiques, faire un test au préalable.
Application	Appliquer 2 couches au pinceau, au pistolet, machine à imprégner ou au Vacumat. Pour l'obtention d'une finition soyeuse un polissage à la brosse ou au chiffon non-pelucheux est nécessaire.
Température d'application	10°C minimum. Ne pas traiter le bois gelé.
Rendement	Environ 10 m ² par litre selon le bois, sa capacité d'absorption et sa structure superficielle.
Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable : 2 heures Polissable: 2 heures Empilable: 24 heures
Entretien et retouche	Appliquer très peu de Naturol BWL avec un chiffon pour éliminer des taches d'eau ou les petits dommages ainsi que pour raviver la surface. Ne pas traiter avec des nettoyeurs agressifs.
Dilution	Le Naturol BWL ne doit pas être dilué.
Nettoyage de l'outillage	Avec de l'eau ou un nettoyeur pour pinceau. Les pinceaux et brosses utilisés avec le Naturol BWL ne doivent plus être utilisés avec un autre produit.
Remarques spéciales	La modification naturelle de la teinte du bois n'est pas contrariée par l'application du Naturol BWL. Le Naturol BWL n'est pas indiqué pour des surfaces soumises à de fortes sollicitations.

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Porter un masque à poussière.

Mesures de précaution Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Stockage Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. Protéger du gel.
Durée de stockage: au moins 1 année dans le bidon original non entamé.

Elimination Vider les emballages complètement. Remettre les bidons en plastique aux déchets ou au recyclage, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Caractéristiques techniques

Agents actifs	Exempt de biocide
Autres composants	Cire d'abeille, eau, agents émulsionnants et anti-mousse
Teinte	Incolore
Degré de brillance	Non poli: mat Poli: satiné
Jaunissement	Un léger jaunissement dû à la cire d'abeille est possible.
Teneur en corps solide	10 ± 2%
COV (EU)	Exempt de solvant
Point d'inflammation	Ininflammable
Densité	± 0.99 g/cm ³
Ecotoxicité	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations ou le sol, même pas en petite quantité.
Classe ADR/RID	Non soumis
Groupe d'emballage:	Non soumis
No UN	Non soumis
Code d'élimination	08 01 16

Licences + Procès verbaux

OFSP T No	SZID 160102
OFEFP No	Non soumis (exempt de biocide)
FAT	Non soumis (exempt de biocide)

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur Internet sous www.pentol.ch et peut être imprimée.

Valable dès 01.01.2011

Représentation et distribution pour la Suisse romande:



Vernis et peintures en gros, Route de Brent 3, CP 33, 1816 Chailly-Montreux,
Tél. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, e-mail : info@stemmersa.ch, www.stemmersa.ch