

FENAQUA EMAIL A GICLER

Description générale

Caractéristiques Fenaqua Email à Gicler est un produit diluable à l'eau à base de résines acryl pour le giclage intermédiaire et de finition du bois pour l'extérieur et l'intérieur. Il se distingue par un étalement régulier, une odeur faible, une grande élasticité et par un séchage très rapide.

Domaines d'application Fenêtres, portes et volets en bois, boiserie extérieures et intérieures.

Prescriptions d'application

Préparation du fond La surface doit être propre, sans poussière ni graisse ou cire. Poncer soigneusement la couche de fond avec du grain 220. Humidité maximale tolérée du bois: 12%.

Système de peinture recommandé

Sur épicéa :

- 1x TLMF Blanc, PENTOL TG 2000 ou PENTOL IMPRESSION BLANCHE AU PINCEAU
- Egrenage au 220
- 1 ou 2x FENAQUA EMAIL À GICLER

Sur pin ou bois riche en résine ou en tanin :

- 1x TLMF Blanc, PENTOL TG 2000 ou PENTOL IMPRESSION BLANCHE AU PINCEAU
- Egrenage au 220
- 1x INTEX AQUA-FILLER
- 1x FENAQUA EMAIL À GICLER

Application A l'airmix

Température d'application 10°C minimum. Ne pas traiter le bois gelé.

Rendement En 1 couche : 2.5 – 3.5 m² par kg selon le bois et la surface.
 En 2 couches : 5 – 7 m² par kg selon le bois et la surface.

Quantité d'application En 1 couche : minimum 360 µm mouillé (120 µm sec)
 En 2 couches : minimum 2 x 180 µm mouillé (2 x 60 µm sec)

Séchage Sec au toucher: 2 heures
 Recouvrable: 3 heures
 Toutes les données dépendent de l'épaisseur de la couche appliquée, de la température et de l'humidité de l'air. Lors d'un giclage en 1 couche, le séchage en profondeur est plus long. Le temps de séchage peut fortement augmenter en cas de teintes foncées, raison pour laquelle il est recommandé de l'appliquer en 2 couches.

Traitement de rénovation Nettoyer les anciennes couches avec de l'eau ammoniacale et poncer.
 Appliquer ensuite 2 couches de Linitop Color Mix
 Les couches de peinture trop vieilles ou cassantes sont à enlever complètement.
 Recommencer tout le traitement avec une couche de fond de Pentol.

Elimination de la peinture Par ponçage, par décapage.

Dilution Pistolet: 10 % avec de l'eau
 Airmix: prêt à l'emploi

Nettoyage de l'outillage Avec de l'eau ou un solvant spécial pour peintures à l'eau.

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Porter un masque à poussière.

Mesures de précaution Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Stockage Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. Protéger du gel.
Durée de stockage: au moins 1 année dans le bidon original non entamé.

Elimination Vider les emballages complètement. Remettre les bidons en plastique aux déchets ou au recyclage, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Restrictions spéciales Pour les revêtements de bois riches en tanins, tel que le pin ou le chêne, l'application d'une couche intermédiaire isolante INTEX AQUA-FILLER est indispensable !

Caractéristiques techniques

Agents actifs	Exempt de biocide
Autres composants	Résines acryliques, dioxyde de titane, eau, calcite, agents antimousse, glycols, produit épaississant
Teintes	Standards: RAL 9010, RAL 9016 et NCS S 0500-N Spéciales: sur commande selon teintes RAL ou NCS S
Degré de brillance	Fenaqua Email à Gicler satiné 50 Fenaqua Email à Gicler satiné-mat 30 Fenaqua Email à Gicler mat 10
Teneur en corps solide	48 ± 2 % (teinte RAL 9010)
COV (EU)	41,6 g / lt (teinte RAL 9010)
Viscosité	Thixotrope
Point d'inflammation	Ininflammable
Densité	± 1.20 g/cm ³ (teinte RAL 9010)
Ecotoxicité	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations ou le sol, même pas en petite quantité.
Classe ADR/RID	Non soumis
Groupe d'emballage:	Non soumis
No UN	Non soumis
Code d'élimination	08 01 16

Licences + Procès verbaux

OFSP T No	SZID 148597
OFEFP No	Non soumis (exempt de biocide)
FAT	Non soumis (exempt de biocide)

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur Internet sous www.stemmersa.ch peut être imprimée.

Valable dès: 01.02..2013

Représentation et distribution générale pour la Suisse romande:



Vernis et peintures en gros, Route de Brent 3, CP 33, 1816 Chailly-Montreux,
Tél. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, e-mail : info@stemmersa.ch, www.stemmersa.ch