

Pento-Fluid Silverwood

Description générale

Caractéristiques Pento-Fluid Silverwood est une *imprégnation de fond et de finition incolore, diluable à l'eau, à base d'huile de lin et de poisson offrant une très bonne pénétration pour le traitement de pré-grisaillement de façades*. Il protège le bois des effets de l'humidité. Le traitement à pores ouverts est assuré malgré une très haute teneur en matières solides. Ce traitement ne nécessite plus d'entretien, l'objectif étant que le grisaillement naturel prenne le dessus sur le grisaillement artificiel. Il évite ainsi des différences de teintes sous les protections constructives.

Domaines d'application Façades en épicéa, mélèze, douglas et sapin blanc autoclavé.

Prescriptions d'application

Préparation du fond	Le bois à traiter doit être exempt de graisse, de cire et de poussière. Les poches de résine doivent être nettoyés avec du diluant nitro Le bois doit être poncé au grain 100. Humidité maximale tolérée du bois: 15%.
Application	Peut être appliqué à la machine à imprégner, à l'airmix, au vacumat et au pinceau. Application de 2 couches mouillé-mouillé, espacé de 15 minutes.
Température d'application	10°C minimum. Ne pas traiter du bois gelé.
Rendement	Environ 7–10 m ² par litre et couche selon le support.
Séchage	Sec au toucher: 24 heures Ponçable: ne peut être poncé avant plusieurs mois Dur: 3 mois Ce produit étant long en huile, il sèche par oxydation de longue durée et reste collant pendant plusieurs semaines. S'il pleut rapidement sur la surface après le traitement, il peut y avoir une formation de tâches blanches qui disparaîtront après quelques temps.
Traitement ultérieur	Normalement le Pento Fluid Silverwood ne nécessite plus d'entretien. Cependant si pour des raisons esthétiques on souhaite le rénover, cela ne peut être effectué qu'avec le même produit.
Traitement de rénovation	Nettoyer la surface des saletés et dépolir ou laver avec haute pression. Appliquer ensuite 1–2 couches générales de Pento-Fluid IP.
Dilution	Pento-Fluid Silverwood ne doit pas être dilué.
Nettoyage de l'outillage	Avec de l'eau ou un solvant spécial pour peintures diluables à l'eau.
Remarques spéciales	Le séchage du Pento Fluid Silverwood étant long, il est impératif d'attendre une semaine avant d'empiler du bois traité, et d'intercaler des feuilles plastique afin d'éviter le collage entre les pièces.

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection	Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation et les vapeurs. Lors du giclage porter un masque à poussière. N'utiliser à l'intérieur qu'avec une bonne aération.
Mesures de précaution	Contient des huiles naturelles, raison pour laquelle il faut sécher les chiffons et les filtres imbibés en plein air pour éviter leur auto inflammation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
Stockage	Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. Protéger du gel et de la chaleur. Durée de stockage: au moins 1 année dans le bidon original non entamé.
Elimination	Vider les emballages complètement. Remettre les bidons en plastique aux déchets ou au recyclage, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Caractéristiques techniques

Agents actifs	% iodopropinyl-butylcarbamate, % 4,5-dichlor-2-octyl-4-isothiazoline-3-on
Autres composants	Résines alkydes à l'huile de lin et de poisson, eau, cires, siccatif de séchage co- ce-zn, produit de conservation, pigments
Teinte	Gris argent 3000, gris béton 4500
Degré de brillance	satiné-mat
Teneur en corps solide	46 ± 2%
COV (EU)	46.71 g / lt
Viscosité	120 -150 sec. coupe DIN 4 mm à 20 °C
Point d'inflammation	Ininflammable
Densité	± 1.06 g/cm ³
Ecotoxicité	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations ou le sol, même pas en petite quantité.
Classe ADR/RID	Non soumis
Groupe d'emballage:	Non soumis
No UN	Non soumis
Code d'élimination	08 01 11

Licences + Procès verbaux

OFSP T No	SZID 298395
OFEFP No	Non soumis
FAT	Non soumis

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur Internet sous www.pentol.ch et peut être imprimée.

Valable dès 01.01.2011

Représentation et distribution pour la Suisse romande:



Vernis et peintures en gros, Route de Brent 3, CP 33, 1816 Chailly-Montreux,
Tél. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, e-mail : info@stemmersa.ch, www.stemmersa.ch