

# Deckstrip

## Description générale

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques</b>       | Film de protection liquide opaque pour l'extérieur et l'intérieur, diluable à l'eau. Une fois sec, le film se retire facilement, sans trace.                                                                                                                                                         |
| <b>Domaines d'application</b> | Pour la protection temporaire de tous matériaux tels que plastiques, métaux, marbre, céramique etc... Peut être utilisé sur des sols à l'extérieur, des bateaux, des façades en métal, des enseignes, etc... <b>Ne pas utiliser sur des peintures acryliques, des supports poreux ou du bois nu.</b> |
| <b>Résistance</b>             | Résiste aux UV, à l'eau, aux intempéries, au trafic piétonnier à l'intérieur et à l'extérieur, même en cas de pluie.                                                                                                                                                                                 |

## Prescriptions d'application

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Préparation du fond</b>               | Elimination des traces de gras                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Application</b>                       | Airless<br>Airmix<br>Pistolet<br>Rouleau (en 2 couches)<br>Pinceau (en 2 couches)                                                                                                                                                 |
| <b>Température d'application</b>         | Minimum 5°                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rendement</b>                         | +/- 5 m <sup>2</sup> /kg                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Epaisseur du film</b>                 | <b>Minimum 100 microns sec</b> , soit 250 microns mouillé. Pour un trafic piétonnier important, une épaisseur du film sec de 150 microns est nécessaire, soit 350 microns mouillé. Une couche trop fine sera difficile à enlever. |
| <b>Séchage</b>                           | Sec au toucher : 3 heures<br>Manipulable : 6 heures<br>Protection efficace : 24 heures<br><br>Toutes les données dépendent de l'épaisseur de la couche appliquée, de la température et de l'humidité de l'air.                    |
| <b>Dilution</b>                          | Pistolet : prêt à l'emploi<br>Airmix : prêt à l'emploi<br>Airless : prêt à l'emploi<br>Rouleau : prêt à l'emploi<br>Pinceau : prêt à l'emploi                                                                                     |
| <b>Elimination du film de protection</b> | Délai minimum : 3 jours<br>Délai maximum : 12 mois                                                                                                                                                                                |
| <b>Nettoyage de l'outillage</b>          | Avec de l'eau ou un solvant spécial pour peintures diluable à l'eau.                                                                                                                                                              |
| <b>Remarques spéciales</b>               | Ne pas enlever le film de protection par temps de gel. Protéger le Deckstrip de la pluie pendant 48 heures après l'application. Le film sec de Deckstrip est thermoplastique, séparer les éléments traités.                       |

# Mesures de protection et de précaution

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mesures de protection</b> | Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Porter un masque à poussières.                                                                                                       |
| <b>Stockage</b>              | Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. Protéger du gel.<br>Durée de stockage : au moins 2 ans dans le bidon original non entamé.                                                          |
| <b>Elimination</b>           | Nettoyer les bidons et remettre les bidons vides en plastique aux déchets ou au recyclage, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux. |

## Caractéristiques techniques

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Teintes</b>                            | Bleu "piscine" – blanc - incolore                                    |
| <b>Degré de brillance</b>                 | Satiné                                                               |
| <b>Emballage</b>                          | 15 kg                                                                |
| <b>Teneur en corps solide</b>             | 45%                                                                  |
| <b>Point d'inflammation</b>               | Ininflammable                                                        |
| <b>Densité</b>                            | Environ 1.0 g/cm <sup>3</sup>                                        |
| <b>Classe de toxicité</b>                 | Libre                                                                |
| <b>Ecotoxicité</b>                        | Ne pas laisser infiltrer dans les eaux, les canalisations ou le sol. |
| <b>Classe de danger<br/>Transport ADR</b> | Non soumis                                                           |
| <b>Code d'élimination ODS</b>             | 1610                                                                 |

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition est disponible sur internet [www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch) et peut être imprimée

Valable dès : 01.09.2015

Représentation et distribution générale pour la Suisse :



Route de Brent 3, 1816 Chailly-Montreux, Tel. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, E-mail : [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch),  
Web : [www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)