

FICHE TECHNIQUE

PEGANOX

DESCRIPTION

Peinture anticorrosion à base de résines acryliques dispersées à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Résistant aux U.V. - bon rendu - élastique (200%) - excellente résistance à la corrosion - constitue un système complet couche de fond + couche finition - bonne résistance à l'eau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Protection anticorrosion sur les métaux ferreux et non ferreux.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Satiné (brillance 60°: ± 20%)
Couleur:	Rouge anglais 10 - Gris vert 20 - Gris beige 30 - Blanc 40 - Noir 50 - Brun A66 - Gris gravier RAL 7032 - Gris blanc RAL 9002 - Vert mousse RAL 6005 - Vert réséda RAL 6011 - Bleu A930
Densité:	1,2 g/cm ³
Extrait sec:	En volume: env. 48% (gris beige) En poids: env. 58% (gris beige)
Epaisseur de film recommandée:	Film humide: env. 165 microns (cons.: 200 g/m ²) Film sec: env. 80 microns (cons.: 200 g/m ²)
Point éclair:	Ininflammable
Teneur en COV:	15 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	15 g/l max.
Catégorie:	A/i
Valeur limite en UE:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Temps de séchage 20°C/50% HR

Au toucher:	± 1 heure
Manipulable:	± 2 heures
Recouvrable:	± 6 heures
Dur à cœur:	± 2 jours

CONSOMMATION

Théorique: 2 couches de min. 200 g/m² (5 m²/kg)

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PREPARATION DE SURFACE

Appliquer les procédures classiques de dérouillage (sablage min. Sa 2, brosse acier min. St 2) ou par haute pression d'eau (min. 600 bars). Après grenailage, bien dépoussiérer.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

APPLICATION ET DILUTION

Brosse:	Appliquer non dilué.
Rouleau:	Appliquer non dilué.
Pistolet pneumatique:	Appliquer non dilué.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

FICHE TECHNIQUE

PEGANOX

Pistolet Gicleur: 11 - 13 / Pression: 220 bars
Appliquer le Peganox dilué avec max. 3 % de l'eau.

Nettoyage: Eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température entre 8 et 55°C. Humidité de l'air: max. 80% H.R. La température du support doit être au moins de 5°C au dessus du point de rosée.

REMARQUES

- Recouvrable avec du Coating PRT, Fassilux et Fassilux Satin (réaliser préalablement un essai d'accrochage avant de repeindre avec d'autres peintures alkydes), des peintures à dispersion acrylique, de brillance haute et/ou satinée. Peut être recouvert avec du Pega-graff Hydro.
- En cas d'application à l'intérieur, prévoir une ventilation.
- En cas d'interruption, il faut tremper la brosse ou le gicleur dans l'eau, vider et nettoyer les tuyaux.
- Sur supports non ferreux, il faut appliquer d'abord une couche d'accrochage en Galvaprim ou Pegalink.

SECURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com