

But et domaine d'emploi

SaxStucco est un revêtement minéral, pour murs et plafonds, issu de chaux éteinte, poudre de marbre et eau.

Cet enduit noble convient particulièrement pour des décorations intérieures de haute qualité par exemple pour des intérieurs représentatifs. La carbonatation de cet enduit à la chaux engendre un produit avec un effet de marbre.

Forme à la livraison

Emballage: 1 / 5 / 20 kg net
blanc, noir, soutenu selon cartes de teintes courantes ou selon échantillons

Paramètres physique	Densité	(g/cm ³)	=	1.52
	Corps solide	(M-%)	=	60
	Valeur du pH	(1)	=	13

Climat de traitement

Au dessus de +8°C température du support et en dessous de 80% de l'humidité relative de l'air

Indications

Verre, pierre naturelle, brique hollandaise, aluminium, etc. doivent être protégés. Laver immédiatement les giclures.

Consommation

Env. 150 g/m² par couche. La consommation sera dépendante de la texture du support ainsi que de la méthode d'application.

Aucun engagement ne pourra être pris concernant la valeur indicative, étant donné que chaque support présente des caractéristiques différentes qui influenceront la consommation. Pour un aperçu exacte de la consommation, prévoir un test sur l'objet en question.

Méthode d'application

appliquer à la taloche stucco

Support

La compatibilité du support devra être avérée et testée avant toute rénovation (norme SIA 257 travaux de peinture, de glacis et de tapisserie, ou BFS fiche technique N°20).

Pour la compatibilité avec des épaississants il faudra clarifier ce sujet avec le fabricant d'épaississants.

Système d'application (recommandation)**Fonds solides, normalement absorbants:**

1x SaxStucco Fondo (Stucco System) (éventuellement dilué de 20 à 50%)

2-3x SaxStucco (Stucco System)

1-2x SaxWax (Stucco System) (si nécessaire, pour une imprégnation; le stucco devra être durcit depuis 7 jours)

Rustique:

1x SaxStucco Fondo (Stucco System) (éventuellement dilué de 20 à 50%)

1x SaxStucco Rustico (Stucco System)

1x SaxStucco (Stucco System)

1-2x SaxWax (Stucco System) (si nécessaire, pour une imprégnation; le stucco devra être durcit depuis 7 jours)

Enduits plâtre:

(ponçage des éventuelles croûtes calcaïques)

1x SaxStucco Fondo (Stucco System) (éventuellement dilué de 20 à 50%)

2-3x SaxStucco (Stucco System)

1-2x SaxWax (Stucco System) (si nécessaire, pour une imprégnation; le stucco devra être durcit depuis 7 jours)

Mode d'application

L'application se fera par une technique à la spatule stucco ou japonaise, réalisé par de courtes et différentes poses en des angles différents.

Séchage

Recouvrable: après env. 24 h

Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des appareils	Immédiatement après usage à l'eau
Stabilité au stockage, résistance au gel	12 mois dans des emballages originaux bien fermé. Eviter de stocker à des température de +30°C ou en dessous de +5°C. Pour cette raison il faudra protéger les bidons du rayonnement solaire et du gel. Stocker les restes de matériaux conformément à la loi dans des récipients plus petits afin de réduire le volume d'air.
Mesures de protection	Respecter les directives habituelles d'hygiène et de travail. Pour toutes informations complémentaires: consulter la fiche des données de sécurité (FDA). SaxStucco est très alcalin. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau.
Directives DecoPaint	Ce produit est classifié dans la catégorie A/b PA: 100 g/l (2010). Ce produit contient <10 g/l COV
COV-CH (Suisse)	Contenance solvants: 0%
Elimination	Remettre les restes et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. CE-code déchet: N° 08 01 12
Date d'émission	26.01.2016 / T / J.D.

Les indications sur cette fiche technique sur les propriétés techniques et modes d'applications des produits énoncés sont communiqués d'après notre savoir faire et selon notre développement ainsi que notre expérience pratique. A cause des multiples possibilités d'application il nous est impossible de toutes les énoncées. En cas de doute notre service technique ainsi que nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition. Nous n'avons pas de connaissances concernant un mélange avec des produits de la concurrence, en d'autres termes pour une application combinée. Dans ces cas précis un droit à une garantie est exclu. Nous nous réservons tout droit de décisions de changements techniques des produits ainsi que pour la forme des emballages. Sont valables nos conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente et de livraison font également partie intégrante de ce document. Cette fiche technique est constamment mise à jour. En cas de doute, notre service de vente vous transmettra les indications nécessaires sur la validité du document en votre possession.