

ACRYL-PU FACADE

DESCRIPTION GENERALE

Domaine d'emploi : Acryl-PU Façade est un email diluable à l'eau, à base de résine acryl-polyuréthane, spécifiquement conçu pour le giclage industriel des lames pour façade ou la charpente.

Domaine d'application : Lames de façade, charpente, structure en bois extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Agent actif :	Ne contient pas de biocide
Liant :	Résine acryl-polyuréthane
Teinte :	Standards : RAL 9010, RAL 9003, RAL 9016 et NCS S 0500-N Spéciales : RAL ou NCS S
Degré de brillance :	Satiné-mat
Emballage :	20 kg
Extrait sec :	55% (teinte RAL 9010)
COV :	26 g/kg (teinte RAL 9010)
Point d'inflammation :	Ininflammable
Densité :	+/- 1.300 (teinte RAL 9010)
Classe ADR/RID :	Non soumis
No UN :	Non soumis
Code d'élimination :	08.01.16

MESURES DE PRECAUTION

Ecotoxicité : S29/56. Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Stockage : 12 mois en bidons bien fermés, à l'abri du gel

Elimination : Les résidus de produits sont des déchets spéciaux.

Mesures de protection : Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Porter un masque à poussière.

MISE EN ŒUVRE

Préparation du fond :	La surface doit être propre, exempte de poussières, de graisses ou de cires.
Humidité maximale du bois :	12%
Egrenage :	Grain 220
Système de traitement :	1 x Lignovit Speergrund 40960 2 x Acryl-PU Façade
Mode d'application :	A l'airmix et au robot
Dilution :	Prêt à l'emploi
Température d'application :	+ 10% C minimum
Rendement :	En 2 couches : 130-160 g/m ² par couche.
Epaisseur du film :	En 2 couches : 160 microns humide (2x60 microns sec)
Séchage :	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 4 heures Empilable : 24 heures
	Les temps de séchage varient selon l'épaisseur de la couche appliquée, la température, l'humidité de l'air et la teinte. Les teintes foncées peuvent augmenter fortement le temps de séchage.
Rénovation :	Nettoyage à l'eau ammoniacale puis au ponçage. 2 couches d'Acryl-PU au pinceau.
Nettoyage des outils :	Avec de l'eau ou de l'Aquaclean.

LICENCES

Fiche de sécurité :	216500
OFEFP :	Non soumis
FAT :	Non soumis

Ces informations techniques, que nous vous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état de nos connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques.

Valable dès le 1^{er} septembre 2016